

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Số: 49

Doanh nghiệp: **TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP**

Địa chỉ: Tầng 18 và 19, Số 229 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa – TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 38513205

Fax: 024 38513207

Email: plc@petrolimex.com.vn

CÔNG BỐ:

- Tiêu chuẩn: **TCCS 49:2020/PLC
DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ
TALUSIA UNIVERSAL**
- Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa:
Dầu nhờn động cơ **TALUSIA UNIVERSAL**.

Mã số: 2710

Doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn công bố nêu trên.

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Quang Tuấn



TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 49:2020/PLC

DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ TALUSIA UNIVERSAL
- YÊU CẦU KỸ THUẬT

Hà Nội – 2020

01
NG
IÓ/
R
C
D/

MỤC LỤC

	Trang
Lời nói đầu	
1. Phạm vi áp dụng	1
2. Tiêu chuẩn trích dẫn	1
3. Yêu cầu kỹ thuật	1
4. Thông tin bổ sung	2
5. Các yêu cầu khác	2

LỜI NÓI ĐẦU

Tiêu chuẩn dầu **TALUSIA UNIVERSAL** số hiệu: TCCS 49:2020/PLC do Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP (PLC) biên soạn và ban hành.

Đây là sản phẩm được sản xuất theo Hợp đồng thành viên dầu nhờn ký kết giữa Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP và hãng dầu nhờn Total Lubmarine.



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY
HOÁ DẦU PETROLIMEX

DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ
TALUSIA UNIVERSAL

TCCS 49:2020/PLC

Lần soát xét: 04

Ngày hiệu lực: 08/04/2020

DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ TALUSIA UNIVERSAL – YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. **Phạm vi áp dụng:** Tiêu chuẩn này áp dụng cho dầu **TALUSIA UNIVERSAL** do Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC) sản xuất, được sử dụng cho các động cơ diesel tàu biển 2 thì tốc độ thấp.

Ghi chú: Tiêu chuẩn cơ sở này thay thế cho các tiêu chuẩn cơ sở phiên bản trước đây của sản phẩm Talusia Universal.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn:

TT	KÝ HIỆU	TÊN TIÊU CHUẨN
1.	ASTM D445	Phương pháp thử xác định Độ nhớt động học
2.	ASTM D2270	Phương pháp thử xác định Chỉ số độ nhớt
3.	ASTM D92	Phương pháp thử xác định Nhiệt độ bắt cháy cốc hở
4.	ASTM D97	Phương pháp thử xác định Nhiệt độ đông đặc
5.	ASTM D95	Phương pháp thử xác định Hàm lượng nước
6.	ASTM D892	Phương pháp thử xác định Đặc tính tạo bọt
7.	ASTM D2896	Phương pháp thử xác định Trị số kiềm tổng (TBN)
8.	ASTM D4951	Phương pháp thử xác định Tổng hàm lượng kim loại
9.	ASTM D130	Phương pháp thử xác định khả năng ăn mòn tấm đồng
10.	ASTM D4055	Phương pháp thử xác định hàm lượng cặn pentan
11.	ASTM D874	Phương pháp thử xác định hàm lượng tro sunphat
12.	TCVN 6777 (ASTM D4057)	Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp lấy mẫu thủ công
13.	QCVN14:2018/BKHCN	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong
14.	Nghị định 43//2017/NĐ-CP	Nghị định về nhãn hàng hóa
15.	Thông tư 21/2007/TT-BKHCN	Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

3. Yêu cầu kỹ thuật:

3.1 Tiêu chuẩn này qui định các chỉ tiêu chất lượng cho dầu **TALUSIA UNIVERSAL** có cấp độ nhớt SAE: 50.

3.2 Yêu cầu về nguyên liệu chính:

- Dầu gốc: Gốc dầu mỏ.

- Phụ gia: Phụ gia cho dầu động cơ đảm bảo phù hợp các quy định về an toàn, sức khỏe và môi trường và không gây hỏng cho động cơ cũng như hệ thống tồn trữ, bảo quản, vận chuyển và phân phối sản phẩm.

3.3 Các chỉ tiêu chất lượng của dầu **TALUSIA UNIVERSAL**:

TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TALUSIA UNIVERSAL
1. Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D445	18,5÷20
2. Chỉ số độ nhớt, min	ASTM D2270	95
3. Nhiệt độ chớp cháy, °C, min	ASTM D92	230
4. Nhiệt độ đông đặc, °C, max	ASTM D97	-6
5. Hàm lượng nước, % TT, max	ASTM D95	0,1
6. Đặc tính tạo bọt, ml, max	ASTM D892	
- SEQ I :		500/20
- SEQ II:		250/20
7. TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	55,1÷60,1
8. Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn), % KL	ASTM D4951	
- Ca		1,98÷2,27
9. Hàm lượng tro sunphat, %KL, max	ASTM D874	10

Trên đây là các số liệu tiêu biểu thông thường được chấp nhận trong sản xuất nhưng không phải là thông số kỹ thuật cố định.

3.4 Lấy mẫu: Theo TCVN 6777 (ASTM D4057)

4. Thông tin bổ sung:

4.1 Ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản: Theo TCCS 50:2018/PLC.

4.2 Bao gói: Dầu **TALUSIA UNIVERSAL** được đóng gói theo dung tích ghi trên bao bì. Thông thường: Phuy 205 lít hoặc dạng xá.

5. Các yêu cầu khác:

5.1 Chứng nhận chất lượng hàng hoá: Theo Chứng chỉ chất lượng cụ thể của từng lô hàng do các Phòng thử nghiệm VILAS 017 hoặc VILAS 022 cấp khi giao nhận hàng hoá.